

SCHEDA TECNICA

Bioclima Zero27p 38x20x25 da intonaco

Blocco multistrato semipieno da intonaco portante


con polistirene espanso con grafite

Applicazioni


- Sistema portante anche in zona sismica ad elevato isolamento termico
- Pareti di tamponamento per edifici con struttura a telaio.

Caratteristiche del blocco


Dimensioni modulari (S x H x L)	cm	38 x 20 x 25
Dimensioni nominali (S x H x L)	cm	38 x 19 x 24,7
Tolleranze dimensionali (su L e S; su H)	mm	+1, -3 ; ± 2
Densità del calcestruzzo (a secco)	kg/m ³	1200
Peso medio del blocco al naturale	Kg	15,5
Spessore della parte portante del blocco	cm	24,5
Percentuale di foratura ϕ parte portante (in volume)	%	30%
Resistenza caratteristica a compressione f_{bk} (parte portante)	N/mm ²	5
Resistenza caratteristica a compressione f'_{bk} nella direzione dei carichi orizzontali (parte portante)	N/mm ²	1,5
Spessore del pannello in polistirene espanso con grafite	cm	7,5
Resistenza a compressione del pannello isolante	kPa	200
Spessore della tavella esterna	cm	6
Blocchi al m ²	n°	20



Accessori



**Striscia isolante
largh. 6 cm**
Ogni corso



Traliccio Murfor
Ogni 2 corsi

SCHEDA TECNICA

Muratura in Lecablocco da intonaco

Bioclima Zero27p Portante

38x20x25

Voce di capitolato

Parete portante, anche in zona sismica, da intonacare realizzata con blocchi multistrato in calcestruzzo di argilla espansa Leca tipo Lecablocco Bioclima Zero27p Portante (spessore cm 38) prodotti da Azienda certificata UNI EN ISO 9001 e dotata di certificazione di prodotto secondo le specifiche ANPEL.

Il blocco multistrato è costituito da un elemento semipieno in calcestruzzo Leca (parte portante) di spessore pari a 24,5 cm, avente resistenza caratteristica a compressione f_{bk} non inferiore a 5 N/mm², da un pannello in polistirene con grafite di spessore pari a 7,5 cm e da una tavella piena in calcestruzzo Leca di spessore 6 cm; i tre componenti sono preassemblati al fine di consentire una posa unica.

La parete è posata con malta tipo M5 o M10 (*obbligatoria per murature portanti in zone sismiche*) o Malta Leca M10 Termico-Sismica nei giunti orizzontali (sempre) e verticali (se la parete è portante in zona sismica). In tutti i giunti di posa orizzontali è posizionata una striscia isolante. La parete deve avere una trasmittanza termica U non superiore a 0,27 W/m²K.

Sono compresi gli oneri per la formazione di angoli e spalle delle aperture e architravi; per la formazione e posa di leggera armatura metallica che colleghi i blocchi con le tavelle esterne da inserire nei giunti di malta della muratura ogni 2 corsi, nonché fornitura e posa di eventuali pezzi speciali per realizzazione di murature armate.

Caratteristiche della parete intonacata spessore totale 41 cm

Resistenza termica R della parete non intonacata posata con malta tradizionale (escluse resistenze liminari)	m ² K/W	3,53
Conducibilità termica equivalente λ_{eq} della parete non intonacata posata con malta tradizionale	W/mK	0,108
Trasmittanza termica U della parete esterna intonacata posata con malta tradizionale	W/m ² K	0,27
Potere Fonoisolante R_w (Indice di valutazione a 500 Hz)	dB	53
Fattore di smorzamento f_a	-	0,060
Sfasamento S	h	16,8
Trasmittanza termica periodica Y_{IE}	W/m ² K	0,016
Resistenza al passaggio del vapore μ	-	19
Permeabilità al vapore acqueo δ_a (in campo asciutto)	kg/smPa	10x10 ⁻¹²
Condense all'interno della parete (Verifica Glaser)	-	ASSENTI
Consumo indicativo di malta tradizionale	kg/m ²	50
Massa superficiale M_s della parete (esclusi intonaci)	kg/m ²	360
Peso della parete in opera (compresi intonaci)	kg/m ²	410

Modalità di calcolo dei parametri termici della parete.

Il valore della conducibilità termica λ per il blocco è stato ricavato dalla norma UNI10351.

Il calcolo della resistenza termica R e della trasmittanza U è stato eseguito, partendo dai valori di conducibilità termica suindicati, secondo il procedimento della norma UNI EN ISO 6946.

Le caratteristiche meccaniche riportate sono determinate in conformità al DM 14/01/2008 "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni".

I valori di resistenza caratteristica a compressione sono ricavati da certificati rilasciati da Laboratori autorizzati.

Le altre caratteristiche meccaniche sono calcolate per blocchi posati con malta M10:

Resistenza caratteristica a compressione della muratura
 $f_k \geq 3,4$ N/mm²

Resistenza caratteristica a taglio in assenza di carichi verticali
 $f_{vk0} \geq 0,1$ N/mm²

Modulo elastico $E = 3400$ N/mm²

Modulo di elasticità trasversale

$G = 1360$ N/mm²

Coefficiente di Poisson $\nu = 0,25$.

SCHEDA TECNICA


Pezzi speciali per Bioclima Zero27p

Per muratura portante armata e da
tamponamento

PX38 Angolo esterno

Blocco speciale da intonaco per angoli esterni e spallette delle finestre


Dimensioni modulari (S x H x L)	cm	38 x 20 x 50
Dimensioni nominali (S x H x L)	cm	38 x 19 x 49,2
Tolleranze dimensionali (su L e S; su H)	mm	+1, -3 ; ± 2
Densità del calcestruzzo (a secco)	kg/m ³	1200
Peso medio del blocco al naturale	kg	22
Blocchi al ml	n°	5
Dimensioni del foro	cm	16x16
Consumo di calcestruzzo	m ³ /ml	0,025



PX38 Angolo interno

Blocco speciale da intonaco per angoli interni

Dimensioni modulari (S x H x L)	cm	38 x 20 x 50
Dimensioni nominali (S x H x L)	cm	38 x 19 x 49,2
Tolleranze dimensionali (su L e S; su H)	mm	+1, -3 ; ± 2
Densità del calcestruzzo (a secco)	kg/m ³	1200
Peso medio del blocco al naturale	kg	30
Blocchi al ml	n°	5
Dimensioni del foro	cm	16x16
Consumo di calcestruzzo	m ³ /ml	0,025




SCHEDA TECNICA

PX38 Blocco Jolly

Blocco speciale per irrigidimenti verticali


Dimensioni modulari (S x H x L)	cm	38 x 20 x 36
Dimensioni nominali (S x H x L)	cm	38 x 19 x 36,2
Tolleranze dimensionali (su L e S; su H)	mm	+1, -3 ; ± 2
Densità del calcestruzzo (a secco)	kg/m ³	1200
Peso medio del blocco al naturale	kg	19
Blocchi al ml	n°	5
Dimensioni del foro	cm	16x16
Consumo di calcestruzzo	m ³ /ml	0,025



Architrave Isolata 38

Blocco speciale per irrigidimenti orizzontali ed architravi


Dimensioni modulari (S x H x L)	cm	38 x 20 x 50
Dimensioni nominali (S x H x L)	cm	38 x 19 x 49,2
Tolleranze dimensionali (su L e S; su H)	mm	+1, -3 ; ± 2
Densità del calcestruzzo (a secco)	kg/m ³	1200
Peso medio del blocco al naturale	kg	30
Blocchi al ml	n°	2
Dimensioni del foro	cm	15x13
Consumo di calcestruzzo	m ³ /ml	0,020



Tavella isolata 14

Blocco speciale per rivestimenti di cordoli e pilastri

Dimensioni modulari (S x H x L)	cm	14 x 20 x 25
Dimensioni nominali (S x H x L)	cm	13,5 x 19 x 25
Tolleranze dimensionali (su L e S; su H)	mm	+1, -3 ; ± 2
Densità del calcestruzzo (a secco)	kg/m ³	1200
Peso medio del blocco al naturale	Kg	3,8
Blocchi al ml	n°	4



Angolo Tavella Isolata 14

Blocco speciale per rivestimenti di cordoli e pilastri ad angolo

Densità del calcestruzzo (a secco)	kg/m ³	1200
Peso medio del blocco al naturale	Kg	7,5
Blocchi al ml	n°	5

