

SCHEDA TECNICA

Bioclima Zero27t Tamponamento 36x20x25 da intonaco

Blocco multistrato da intonaco


con polistirene espanso con grafite

Applicazioni


- Elemento di tamponamento ad elevato isolamento termico
- Pareti di chiusura fra locali riscaldati ed esterno
- Pareti di chiusura fra locali riscaldati e non riscaldati

Caratteristiche del blocco

| | | |
|---|-------------------|----------------|
| Dimensioni modulari (S x H x L) | cm | 36 x 20 x 25 |
| Dimensioni nominali (S x H x L) | cm | 36 x 19 x 24,7 |
| Tolleranze dimensionali (su L e S; su H) | mm | +1, -3 ; ± 2 |
| Densità del calcestruzzo (a secco) | kg/m ³ | 1200 |
| Peso medio del blocco al naturale | Kg | 12,5 |
| Spessore della parte interna del blocco | cm | 11,2 |
| Spessore del pannello in polistirene espanso con grafite | cm | 7,5 |
| Resistenza a compressione del pannello isolante | kPa | 200 |
| Spessore della parte esterna del blocco | cm | 17,3 |
| Blocchi al m ² | n° | 20 |




Accessori



Striscia isolante

Ogni corso



Traliccio Murfor

Ogni 2 corsi

SCHEDA TECNICA

Muratura in Lecablocco da intonaco

Bioclima Zero27t Tamponamento 36x20x25

Voce di capitolato

Parete di tamponamento da intonacare realizzata con blocchi multistrato in calcestruzzo di argilla espansa Leca tipo Lecablocco Bioclima Zero27t Tamponamento (spessore cm 36) prodotti da Azienda certificata UNI EN ISO 9001 e dotata di certificazione di prodotto secondo le specifiche ANPEL.

Il blocco multistrato è costituito da un elemento semipieno in calcestruzzo Leca di spessore pari a 11,2 cm, da un pannello in polistirene con grafite di spessore pari a 7,5 cm e da elemento semipieno in calcestruzzo Leca di spessore 17,3 cm; i tre componenti sono preassemblati al fine di consentire una posa unica.

La muratura (non portante) ha una classe di resistenza al fuoco EI 240 (h_{max} 4 metri) determinata con metodo sperimentale e documentata in conformità all'Allegato B del D.M. 16/2/2007.

La parete è posata con malta tipo M5 (o Malta Leca M5 Supertermica) nei giunti orizzontali e a secco in quelli verticali. In tutti i giunti di posa orizzontali è posizionata una striscia isolante e, ogni due corsi, un traliccio metallico tipo Murfor. La parete deve avere una trasmittanza termica U non superiore a 0,27 W/m²K. Sono compresi gli oneri per la formazione di angoli e spalle delle aperture e architravi.

Caratteristiche della parete intonacata spessore totale 39 cm

| | | |
|--|--------------------|----------------------|
| Resistenza termica R della parete non intonacata posata con malta tradizionale (escluse resistenze liminari) | m ² K/W | 3,47 |
| Conducibilità termica equivalente λ_{eq} della parete non intonacata posata con malta tradizionale | W/mK | 0,104 |
| Trasmittanza termica U della parete esterna intonacata posata con malta tradizionale | W/m ² K | 0,27 |
| Potere Fonoisolante R_w (Indice di valutazione a 500 Hz) | dB | 50 |
| Fattore di smorzamento f_a | - | 0,102 |
| Sfasamento S | h | 15,3 |
| Trasmittanza termica periodica Y_{IE} | W/m ² K | 0,028 |
| Resistenza al passaggio del vapore μ | - | 19 |
| Permeabilità al vapore acqueo δ_a (in campo asciutto) | kg/smPa | 10x10 ⁻¹² |
| Condense all'interno della parete (Verifica Glaser) | - | ASSENTI |
| Resistenza al fuoco EI secondo DM 16/02/2007 (*) Altezza massima della parete | min m | 240 4 |
| Consumo indicativo di malta tradizionale (solo in orizzontale) | kg/m ² | 30 |
| Massa superficiale M_s della parete (esclusi intonaci) | kg/m ² | 280 |
| Peso della parete in opera (compresi intonaci) | kg/m ² | 330 |

(*) con striscia isolante e malta nei giunti orizzontali.

Modalità di calcolo dei parametri termici della parete.

Il valore della conducibilità termica λ per il blocco è stato ricavato dalla norma UNI10351.

Il calcolo della resistenza termica R e della trasmittanza U è stato eseguito, partendo dai valori di conducibilità termica suindicati, secondo il procedimento della norma UNI EN ISO 6946.

La classe di resistenza al fuoco EI (muratura non portante) è determinata con metodo sperimentale.